

Nyloflex® nyomólemezek - műszaki adatok

lemez típus	vastagság	keménység Shore A	kész klisé Shore A	relief mélység	árny. terj. (%)	raszter (L/cm)	szabadonálló vonal (µm)	szabadonálló rácspont (µm)
nyloflex nyomólemezek - hagyományos és digitális								
nyloflex ACE	1,14	62	78	0,6 - 0,7	2 - 95	60	100	200
	1,70	62	70	0,7 - 0,9	2 - 95	60	100	200
	2,54	62	66	0,9 - 1,2	2 - 95	60	100	200
	2,84	62	64	0,9 - 1,2	2 - 95	60	100	200
nyloflex ACE digital	0,76	62	86	0,5 - 0,6	1 - 98	60	100	200
	1,14	62	78	0,5 - 0,7	1 - 98	60	100	200
	1,70	62	70	0,7 - 0,9	1 - 98	60	100	200
	2,54	62	66	0,9 - 1,2	1 - 98	60	100	200
nyloflex ACE UP digital	1,14	62	78	0,5 - 0,7	1 - 98	60	100	200
	1,70	62	70	0,7 - 0,9	1 - 98	60	100	200
	2,54	62	66	0,9 - 1,2	1 - 98	60	100	200
nyloflex FTF digital	1,14	62	78	0,5 - 0,6	1 - 98	60	100	200
	1,70	62	70	0,5 - 0,8	1 - 98	60	100	200
nyloflex NEF digital	1,14	62	78	0,5 - 0,6	1 - 98	60	100	200
	1,70	62	70	0,5 - 0,8	1 - 98	60	100	200
nyloflex FAH	1,14	60	77	0,6 - 0,7	2 - 95	60	100	200
	1,70	60	69	0,7 - 0,9	2 - 95	60	100	200
	2,54	60	63	0,9 - 1,2	2 - 95	60	100	200
nyloflex FAH digital	1,14	60	77	0,5 - 0,7	1 - 98	60	100	200
	1,70	60	69	0,7 - 0,9	1 - 98	60	100	200
	2,54	60	63	0,9 - 1,2	2 - 98	60	100	200
nyloflex ACT	1,14	50	74	0,6 - 0,7	2 - 95	60	100	200
	1,70	50	62	0,7 - 0,9	2 - 95	60	100	200
	2,54	50	54	0,9 - 1,2	2 - 95	60	100	200
	2,84	50	52	0,9 - 1,2	2 - 95	60	100	200
nyloflex ACT digital	1,14	50	74	0,5 - 0,7	1 - 98	60	100	200
	1,70	50	62	0,7 - 0,9	1 - 98	60	100	200
	2,54	50	54	0,9 - 1,2	2 - 98	60	100	200
	2,84	50	52	0,9 - 1,2	2 - 98	60	100	200
nyloflex FAR	1,14	50	71	0,6 - 0,7	2 - 95	60	100	200
	1,70	50	61	0,7 - 0,9	2 - 95	60	100	200
	2,30	50	55	0,8 - 1,2	2 - 95	60	100	200
	2,54	50	53	0,9 - 1,2	2 - 95	60	100	200
	2,84	50	52	0,9 - 1,2	2 - 95	60	0	0
	3,18	50	52	0,9 - 1,5	2 - 95	60	100	200
nyloflex ART	1,70	40	60	0,7 - 0,9	2 - 95	60	100	200
nyloflex ART digital	1,14	40	73	0,5 - 0,7	1 - 98	60	100	200
	1,70	40	60	0,7 - 0,9	1 - 98	60	100	200
	2,54	40	50	0,9 - 1,2	2 - 98	60	100	200
	2,84	40	47	0,9 - 1,2	2 - 98	60	100	200
	3,94	40	41	1,0 - 1,5	3 - 90	48	300	750

Nyloflex® nyomólemezek - műszaki adatok

nyloflex nyomólemezek - hullámlemez direktnyomatathoz (Postprint)

nyloflex FHC	3,94	40	41	1,0 - 1,5	3 - 90	48	300	750
nyloflex FAC	2,84	32	39	0,9 - 1,2	2 - 95	48	100	200
	3,18	32	37	0,9 - 1,5	3 - 95	48	300	750
	3,94	32	33	1,0 - 1,5	3 - 95	40	300	750
	4,32	32	33	1,2 - 2,0	3 - 95	40	100	200
	4,70	32	32	1,2 - 2,2	3 - 95	40	300	750
	5,00	32	31	1,8 - 2,8	3 - 95	32	300	750
	5,50	32	31	2,0 - 3,0	3 - 95	32	300	750
	6,00	32	31	2,2 - 3,0	3 - 95	32	300	750
	6,35	32	30	2,2 - 3,0	3 - 95	32	300	750
nyloflex FAC digital	2,84	32	39	0,9 - 1,2	2 - 95	48	100	200
	3,18	32	37	0,9 - 1,5	3 - 95	48	300	750
	3,94	32	33	1,0 - 1,5	3 - 95	40	300	750
	4,32	32	33	1,2 - 2,0	3 - 95	40	300	750
	4,70	32	32	1,2 - 2,2	3 - 95	40	300	750
	5,00	32	31	1,8 - 2,8	3 - 95	32	300	750
	5,50	32	31	2,0 - 3,0	3 - 95	32	300	750
	6,35	32	30	2,2 - 3,0	3 - 95	32	300	750
nyloflex FCC	3,94	30	33	1,0 - 1,5	3 - 95	32	300	750
	4,70	30	32	1,2 - 2,2	3 - 95	24	300	750
	5,00	30	31	1,8 - 2,8	3 - 95	24	300	750
	5,50	30	30	2,0 - 3,0	3 - 95	24	300	750
	6,00	30	30	2,2 - 3,0	3 - 95	24	300	750
	6,35	30	30	2,2 - 3,0	3 - 95	24	300	1000
nyloflex FSC digital	2,84	26	35	0,9 - 1,2	3 - 95	32	100	200
	3,18	26	33	0,9 - 1,2	3 - 95	32	300	750
	3,94	26	28	1,0 - 1,5	3 - 95	32	300	750
	4,32	26	27	1,2 - 1,7	3 - 95	24	300	750
	4,70	26	27	1,2 - 1,7	3 - 95	24	300	750
	5,00	26	26	2,0 - 3,0	3 - 95	24	300	750
	5,50	26	26	2,0 - 3,0	3 - 95	24	300	750
	6,35	26	26	2,0 - 3,0	3 - 95	24	300	750

nyloflex - nyomólemezek lakkozási,nyomatnemesítési célokra

nyloflex GOLD A	1,16	62	78	0,85	3 - 90	48	100	400
nyloflex GOLD A digital	1,16	62	78	0,85	2 - 98	48	80	200
nyloflex SEAL	1,16	36	72	0,9	3 - 90	48	300	750
nyloflex SEAL digital	1,16	36	72	0,9	2 - 95	48	300	750

nyloflex - nyomólemezek speciális alkalmazásokhoz

nyloflex SPRINT	1,14	57	77	0,5 - 0,7	2 - 95	60	100	200
nyloflex SPRINT digital	1,14	57	77	0,5 - 0,7	1 - 98	60	100	200
nyloflex FE	1,14	48	70	0,5 - 0,7	n.a.	n.a.	300	750